

# APMETAMO FASĀŽU IZOLĀCIJA

## FRONTROCK S

### Akmens vates plāksnes apmetamām fasādēm

**Izstrādājuma apraksts:** „FRONTROCK S” cietās izolācijas plāksnes tiek ražotas no siltuma un skaņas izolējošas, uguns izplatīšanās neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates.

**Izstrādājuma izmantošana:** „FRONTROCK S” plāksnes tiek lietotas ārsienu, cokola siltumizolācijai (ETICS). Plāksnes tiek lietotas kā pamatne apmešanai.

**Izstrādājuma kods:**

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1



### Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	1000				
Platums, mm	600				
Biezums, mm	20	30	40	50	
Iepakojumā	m <sup>2</sup>	4,8	4,8	3,6	2,4
	gb.	8	8	6	4
Paletē	m <sup>2</sup>	134,4	96,0	72,0	57,6
	iepak.	28	20	20	24

### Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums	Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts	
Deklarētā siltumvadītspēja	$\lambda_D$	0,037	W/(m·K)	LVS EN 12667	
Biezuma novirzes klase	T	T5	-	LVS EN 13162	
Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos	DS(70,90)	< 1	%	LVS EN 1604	
Spiedes slodze līdz 10% deformācijai	CS (10)	≥ 30	kPa	LVS EN 826	
Stiepes stiprība perpendikulāri frontālai virsmai	TR	≥ 10	kPa	LVS EN 1607	
Ūdens tvaika caurlaidība	MU	1	-	LVS EN 12086	
Gaisa caurlaidības pretestība	R <sub>a</sub>	> 6	kPa·s·m <sup>-2</sup>	LVS EN 29053	
Ūdens absorbcija	īslaicīga	WS	≤ 1,0	kg/m <sup>2</sup>	LVS EN 1609
	ilglaicīga	WL (P)	≤ 3,0		LVS EN 12087
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiroklase	A1	-	LVS EN 13501-1	

**Piezīmes:** Plāksnes tiek stiprinātas mehāniski ar dībeļiem. Precīzs dībeļu skaits ir jāaprēķina.

Visu informāciju par „ROCKWOOL” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet [www.rockwool.lv](http://www.rockwool.lv)



Garantēts, ka izstrādājumi ir ražoti atbilstoši Eiropas minerālvates standartam



„ROCKWOOL” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

**ROCKWOOL®**  
UGUNSDROŠA IZOLĀCIJA

„ROCKWOOL” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tālr.: 6703 2585, E-pasts: [office@rockwool.lv](mailto:office@rockwool.lv)

„ROCKWOOL” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.