

## GL27 EKOFLEKS - Nostiprinoša fasādes grunts



Paredzēta fasāžu virsmu nostiprināšanai un piesūcināšanai pirms apdares materiālu uzklāšanas.

- Piemīt dziļas iesūkšanās spēja
- Nostiprina fasāžu sienu virsmas
- Palielina adhēziju pie pamatņu virsmām
- Mazina krāsas patēriņu
- Uzlabo ūdensizturību
- Tvaikcaurlaidīga
- Ekoloģiski tīra

### Pielietošana

Grunts Ekofleks GL27 paredzēta betona, fibrobeta, putubeta, akmens, ķieģeļu, apmetu fasāžu sienu nogruntēšanai. Tiek lietota pirms fasāžu sienu remonta, putupolisterola vai akmens vates pielīmēšanas, fasādes špaktelēšanas un apmetuma uzklāšanas, kā arī pirms krāsošanas. Īpaši efektīva, gruntējot vecas, bojātas virsmas, jo tai piemīt augsta iesūkšanās spēja gruntējamās virsmas porās. Nostiprina virsmu, uzlabo virsmas ūdensizturību un palielina adhēziju ar turpmāk sekojošām kārtām. Samazina ūdens iesūkšanās iespēju virsmā, saglabā tvaikcaurlaidību, samazina krāsas patēriņu.

### Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt nesošai, izturīgai un bez bojājumiem. Atslāņojušos slāņus, kuri nav izturīgi pret slodzi ir pilnībā jānoņem mehāniski. Virsmu nožāvēt un attīrīt no putekļiem un netīrumiem, kuri samazina adhēziju un iesūkšanās spējas (tauki, eļļa, vasks, bitums utt.). Bioloģiskās korozijas gadījumā virsmas bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti un apstrādāt ar antibakteriālo līdzekli Ekofleks GL29 atbilstoši instrukcijai. Nav pieļaujama produkta uzklāšana sasalušām virsmām! Pirms lietošanas Ekofleks GL27 ir nepieciešams kārtīgi samaisīt. Uzklāt uz virsmas ar otu vai rullīti. Stipri iesūcošai virsmai grunti var uzklāt divās kārtās. Turpmākos darbus veikt tikai pēc produkta pilnīgas nožūšanas. Instrumentus nomazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Nožuvušos grunts pilienus var notīrīt ar organisku šķīdinātāju.

### Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie virsmas temperatūras no +5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5°C līdz +35°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

### Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības vai saimniecības atkritumus.

### Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati	
Sastāvs:	Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas
Krāsa:	Gaiši zila
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5°C līdz +35°C

## GL27 EKOFLEKS - Nostiprinoša fasādes grunts

Tehniskie dati	
Nožūšanas laiks:	no 4 līdz 6 stundām
Patēriņš:	no 0,1 līdz 0,2 l/m <sup>2</sup> atkarībā no virsmas porainības
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	5L; 10L.
Ražots Latvijā	